

**FLECK + SCHLEIPEN**<http://www.fleck-schleipen.de>

UMRECHNUNG VON SCHÜTTGÜTERN

		lose geschüttet	verdichtet
Sand 0 – 2 mm	1 cbm	1,56 t	1,85 t
Sand 2 – 8 mm	1 cbm	1,70 t	-
Kies 8 – 16 mm	1 cbm	1,78 t	-
Kies 8 - 32 mm	1 cbm	1,78 t	-
Kiessand 0 – 32 mm	1 cbm	1,72 t	2,20 t
Kalksteinschotter 32 – 45 mm	1 cbm	1,52 t	1,75 t
Kalksteinschotter 45 -56 mm	1 cbm	1,52 t	1,75 t
Kalksteinsplitt 5 – 32 mm	1 cbm	1,56 t	1,75 t
Naturstein 0 -200 mm	1 cbm	1,75 t	2,10 t
Felsgestein	1 cbm	1,70 t	2,04 t
Siebschutt	1 cbm	1,80 t	2,08 t
Schottertragschicht (Mineraltragschicht)	1 cbm	1,85 t	2,25 t
Frostschutzschicht	1 cbm	1,85 t	2,25 t
Bituminöse Tragschicht	1 cbm		2,36 t
Deckschicht	1 cbm		2,39 t
Binder	1 cbm		2,36 t
Gussasphalt	1 cbm		2,45 t

Werden für die ausgeschriebenen Arbeiten im Zuge anderer Untersuchungen (Kontrollprüfungen für Gütenachweise) an neutralen Instituten auch Gewichte von Schüttgütern ermittelt, treten die dort festgestellten an die Stelle der hier festgelegten Werte.

Die Umrechnungstabelle hat nur abrechnungstechnische jedoch keine bodenmechanische Bedeutung.

Der Auftraggeber ist berechtigt, Baustoffprüfungen jeder Art, auch über Mindestanforderungen der DIN-Norm und andere zusätzlichen technischen Vorschriften hinaus zu verlangen, wenn er dies für erforderlich hält.

Fleck + Schleipen GmbH
Altenburger Str. 29

Tel.: 03448-4100450
Fax: 03448-4100470
Funk: 0173-7296460

Geschäftsführer: Herr Heinz Schleipen
Handelsregister Jena: HRB-Nr. 201249
Steuernummer: 161/108/01169

Bank: Commerzbank ALtenburg
Konto: 30 60 225
BLZ: 860 40 000

04617 Kriebitzsch

E-Mail: kriebitzsch@fleck-schleipen.de